



ANTIBASTONANTE NR/188

Luglio 2023

Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Descrizione

Ausiliario per evitare le barrature da pieghe nella preparazione e tintura di fibre naturali e sintetiche.

Caratteristiche

Composizione:	Omopolimero ad altissimo peso molecolare
Aspetto:	Liquido opalescente incolore
Carattere:	Debolmente anionico - ph neutro
Solubilità:	Facilmente diluibile in acqua fredda
Resistenza:	Resiste agli acidi e agli alcali nelle concentrazioni normalmente utilizzate nell'industria tessile. Resiste alle acque dure e alle condizioni di tintura HT.
Stabilità allo stoccaggio:	Stabile per almeno sei mesi
Viscosità:	Fluido viscoso leggermente filante, cisternabile
Peso specifico:	1,008
Imballo:	Fusto da 110 Kg – Cisternetta da 1000 Kg

Proprietà

L'**ANTIBASTONANTE NR/188** viene impiegato in tutti quei trattamenti tessili ove necessiti evitare la formazione di barrature.

Può essere utilizzato in procedimenti di preparazione, purga e tintura con tutte le classi di coloranti ad esclusione di quelli basici.

L'**ANTIBASTONANTE NR/188** non provoca assolutamente nessuna formazione di schiuma; è indicato, quindi, anche in procedimenti con forte turbolenza del bagno.

Trova impiego anche nelle lavorazioni di capi confezionati; è indicato particolarmente come antifeltrante nella lavorazione della lana e relative miste.



ANTIBASTONANTE NR/188

Luglio 2023

Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Impiego

Quale antibastonante nella tintura di viscosa e relative miste:

2-4 gr/l ANTIBASTONANTE NR/188

Quale antibastonante nella tintura di cotone, poliammidiche, poliesteri e relative miste:

2 - 4 gr/l ANTIBASTONANTE NR/188

