



Marzo 2024

Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Descrizione

Fissatore esente da formaldeide per coloranti diretti e reattivi

Caratteristiche

Composizione:	Quaternario di una polialchilenammina modificata
Aspetto:	Liquido incolore
Carattere:	Cationico – pH 7-8
Solubilità:	Solubile in acqua in tutte le proporzioni
Resistenza:	Nelle concentrazioni normalmente usate, resiste alla durezza dell'acqua e all'ambiente acido. È instabile in ambienti alcalini
Stabilità allo stoccaggio:	6 mesi dalla spedizione a temperatura ambiente
Viscosità:	Prodotto cisternabile
Imballo:	Fusto da 110 Kg – Cisternetta da 1000 Kg

Proprietà

Il **FISSATORE TPS** è un fissatore di nuova concezione indicato per migliorare le solidità al lavaggio, all'acqua, al sudore, nella tintura e nella stampa con coloranti diretti, diretti luce e reattivi.

I miglioramenti della solidità ad umido non vengono alterati da un successivo vaporissaggio nel caso di fondi successivamente stampati. Per quanto riguarda la tintura e la stampa dei coloranti reattivi, l'applicazione deve essere eseguita dopo i normali lavaggi e saponature.

Il **FISSATORE TPS** può essere impiegato in presenza di prodotti cationici e non ionici, in bagni di finissaggio. Si raccomanda comunque di verificarne la compatibilità con prove preliminari.

Impiego

Coloranti diretti e diretti luce

Ad Esaurimento:

1 – 4 % **FISSATORE TPS**

a seconda dell'intensità della tintura, a 30-40°C per 20 minuti.

A Foulard:



FISSATORE TPS

Marzo 2024

Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

20 – 80 cc/l FISSATORE TPS

a seconda dell'intensità della tintura da applicarsi su tessile bagnato

Oppure

10 – 40 cc/l FISSATORE TPS

a seconda dell'intensità della tintura da applicarsi su tessile asciutto

Coloranti reattivi

Ad Esaurimento:

1 – 2 % FISSATORE TPS

a seconda dell'intensità della tintura, a 30-40°C per 20 minuti.

A Foulard:

20 – 40 cc/l FISSATORE TPS

a seconda dell'intensità della tintura da applicarsi su tessile bagnato

Oppure

10 – 20 cc/l FISSATORE TPS

a seconda dell'intensità della tintura da applicarsi su tessile asciutto

