



Settembre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Descrizione

Agente fissatore, esente da formaldeide, per tinture effettuate su fibre cellulosiche, proteiche e poliammidiche.

Caratteristiche

Composizione:	Composto poliquaternario d'ammonio
Aspetto:	Liquido leggermente paglierino
Carattere:	Cationattivo
Solubilità:	Facilmente solubile in acqua fredda
Resistenza:	Resiste bene agli acidi, alcali, elettroliti nelle concentrazioni usuali d'impiego, resiste alle acque dure Incompatibile con prodotti anionattivi
Stabilità allo stoccaggio:	Stabile in recipienti originali ben chiusi per c.ca 1 anno
Viscosità:	Liquido cisternabile
Peso specifico:	1,00
Imballo:	Fusti da 110 Kg – Cisternette da 1000 Kg

Proprietà

L'applicazione del Fissatore DKC di un materiale tinto migliora le solidità ad umido delle stesche (solidità all'acqua severa, sudore acido e alcalino e lavaggio)

1. L'effetto di fissazione è stabile al vapore ed all'asciugamento
2. Il prodotto è indicato anche per il miglioramento delle solidità ad umido delle tinture e stampe su lana e seta
3. Non contiene formaldeide libera o combinata, non contiene composti epossidici
4. Influenza minima sui toni e solidità alla luce dei coloranti
5. Compatibile con prodotti non ionogeni e cationattivi, non compatibile con prodotti anionattivi.



FISSATORE DKC

Settembre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

6. L'applicazione del Fissatore DKC non pregiudica la mano e la cucibilità finale del tessuto

Impiego

Le tinture o stampe ben risciacquate o saponate vengono trattate nei seguenti modi:

Applicazione ad esaurimento :

Fibre di cotone e cellulosiche :

Coloranti diretti

1 – 2 % FISSATORE DKC, per toni chiari e medi

2 – 4 % FISSATORE DKC, per toni medi e scuri

Coloranti reattivi

1 – 1,5 % FISSATORE DKC, per toni chiari e medi

2 – 3 % FISSATORE DKC, per toni medi e scuri

L'applicazione avviene a 40°C per c.ca 20-30 minuti.

Fibre proteiche e poliammidiche

1 – 2 % FISSATORE DKC, per toni chiari e medi

2 – 4 % FISSATORE DKC, per toni medi e scuri

L'applicazione avviene a 40°C per c.ca 20-30 minuti.





FISSATORE DKC

Settembre 2023 Revisione 01

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia, data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Applicazione a foulard :

si consiglia l'impiego di:

20 – 50 g/l FISSATORE DKC (impregnazione su asciutto)

Scarica di tinture non conformi :

Nel caso si debba rilavorare delle tinture trattate con FISSATORE DKC, è necessario prima di tutto eliminare il fissatore presente sulla fibra, mediante la seguente ricetta di scarica :

3 ml/l Acido Formico

4 g/l DISPERSOL NS L

A 90°C per ca. 30 minuti. Seguono risciacqui a caldo e freddo.

